

Категории и Марки		Аналоги		Средний размер частиц	Маслоемкость ДБФ, мл/100 г		Удельная поверхность	pH	Покрyтия и краски				Чернила		Пластики			
Порошок	Гранулы	Аналоги			нм	Порошок			Гранулы	м ² /г	Автомобильные	Индустриальные	Порошковые	Архитектурные	Колерпасты	Водосносные	Органорастворяемые	Мастербаты
Preo F		FW200	Monarch 1300	20	52		273	2.5 ± 1	●	●			●					
PowCarbon® A-S				12	120		425	1.7 ± 1	●	●			●					
PowCarbon® B	BeaBlack® B	FW 2 Special Black 6	Monarch 1300 Black Pearls 1300	13	104	102	385	2.4 ± 1	●	●			●					
PowCarbon® 1000G	BeaBlack® 1000G	Special Black 6, Special Black 5, S160 S170	Monarch 1000 Black Pearls 1000 Monarch 880 Black Pearls 880	16	104	103	255	2.4 ± 1		●			●					
PowCarbon® 2410G	BeaBlack® 2410G	Printex 140V		29	82	80	121	4.5 ± 1		●	●	●		●	●			
PowCarbon® 2419G	BeaBlack® 2419G	Printex U		24	83	81	145	4.9 ± 1		●	●	●		●	●			●
PowCarbon® 2429G	BeaBlack® 2429G	Printex V	Regal 400R	20	97	97	187	2.4 ± 1		●	●	●		●	●			
PowCarbon® 2849F	BeaBlack® 2849F	Printex 45 HiBlack 30L	Elftex 410/415	24	58	56	149	9.0 ± 1					●			●		
PowCarbon® 2860F	BeaBlack® 2860F	Printex 35 Printex 25 Special Black 250 Printex Alpha	Regal 250R Regal 400R	47		43	45	9.0 ± 1					●			●		
PowCarbon® 2869F	BeaBlack® 2869F	HiBlack 50L Printex 85	Monarch 700 Mogul L	21	62	62	165	10.2 ± 1			●		●			●		
PowCarbon® 2879F		HiBlack 900L Printex 95	Monarch 900	20	62	62	181	10.2 ± 1					●					

Порошок	Гранулы	Аналоги		нм	Порошок	Гранулы	м ² /г											Автомобильные	Индустриальные	Порошковые	Архитектурные	Колерпасты	Водоосновные	Органоразбавляемые	Мастербатчи	Синтетические волокна	Адгезивы и герметики
PowCarbon® 5317F	BeaBlack® 5317F	Printex 30	Black Pearls 280 Monarch 280	34	99	99	80	10.0 ± 1														•		•			•
PowCarbon® 5319F	BeaBlack® 5319F		Monarch 430	31	75	75	88	8.4 ± 1														•	•		•		
PowCarbon® 5327F	BeaBlack® 5327F	Printex 60	Black Pearls 570 Black Pearls 490 Monarch 570	26	108	108	138	9.9 ± 1															•	•	•		•
PowCarbon® 3200F	BeaBlack® 3200F	Printex 300	Black Pearls 430	29	74	74	130	10.0 ± 1														•	•		•		
PowCarbon® 3800G	BeaBlack® 3800G	Special Black 4		19	98	98	203	2.4 ± 1		•	•											•	•	•			
PowCarbon® 6315F	BeaBlack® 6315F	Printex G	Black Pearls120	52	77	77	38	7.8 ± 1														•					
PowCarbon® 6316F	BeaBlack® 6316F	Special Black 100	Monarch 120	60	78	78	35	5.6 ± 1														•					
PowCarbon® 100			Black Pearls 160	60	72		40	3.0 ± 1														•					
JetBlack P71	JetBlack T71		Monarch 160	62	63	63	28	6,3 ± 5		•												•			•		
PowCarbon® 51					75		77	9.2±1															•	•			
PowCarbon® 52					95		75	9.5±1															•	•			
PowCarbon® 53					95		101	7.8±1															•	•			
PowCarbon® 406				50	40		65	8.5 ± 1																			
PowCarbon® 81				24	116		125	3.8 ± 1		•																	
PowCarbon® 82				29	62		115	2.7 ± 1		•														•			
PowCarbon® 83				29	52		90	2.6 ± 1		•														•			
PowCarbon® SCT	BeaBlack® SCT	Printex XE2B Black Pearls 2000	токопроводящая	30		495	1114	8.5 ± 1		•														•	•		•
PowCarbon® 2429G-W				20	95		180															•					
PowCarbon® 5317F-W				35	93		72															•					
PowCarbon® 5319F-W				32	73		80															•					
PowCarbon® 6316F-W				60	78		45															•					